



Область применения

Грунтовка КНАУФ-Миттельгрунд — щелочеустойчивая, не содержащая растворителей полимерная дисперсия желтого цвета. Концентрат. Предназначена для обработки поверхностей: газо- и пенобетона, керамического и силикатного кирпича, керамзито- и шлакоблоков, гипсовых и цементных штукатурок; бетонной, цементной и гипсовой стяжки. Эффективно снижает и регулирует впитывающую способность основания, способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых и цементных смесей.

Применяется для обработки основания:

- перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок;
- перед укладкой облицовочной плитки с использованием плиточных клеев;
- при устройстве гипсовых и гипсоцементных стяжек, например КНАУФ-Трибон;
- перед монтажом ГКЛ с помощью гипсового клея КНАУФ-Перлфикс.

Для внутренних и наружных работ.

Упаковка и хранение

Грунтовка фасуется в ведра по 10 кг. Защищать упаковку от прямых солнечных лучей. Хранить в сухих помещениях при положительной температуре (от +5°C до +30°C) в стороне от обогревательных приборов. Не допускать заморозания, в том числе и при транспортировке.

Грунтовку с морозостойкой рецептурой (имеет соответствующее обозначение на ведре) допускается хранить в сухих помещениях и транспортировать при температуре от -40°C до +30°C. При заморозании грунтовки перед проведением работ не ускорять ее оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды. Это приводит к порче грунтовки. Размораживать при комнатной температуре. Перед применением тщательно перемешать. Грунтовка с морозостойкой рецептурой выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания в заводском невскрытом ведре.

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке — 12 месяцев.

Расход грунтовки

| Основание | Расход концентрата, кг/м ² | Разбавление концентрат : вода | Расход грунтовочного раствора, кг/м ² |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| Газопенобетон | 0,05 | 1:5 | 0,30 |
| Силикатный кирпич | 0,05 | 1:4 | 0,25 |
| Керамзитобетон/Шлакобетон | 0,05 | 1:4 | 0,25 |
| Керамический кирпич | 0,05 | 1:3 | 0,20 |
| Цементная штукатурка | 0,05 | 1:3 | 0,20 |
| Гипсовая штукатурка | 0,05 | 1:3 | 0,20 |
| Гипсокартонный лист (ГКЛ) | 0,05 | 1:3 | 0,20 |
| Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) | 0,05 | 1:3 | 0,20 |
| Цементная стяжка | 0,05 | 1:3 | 0,20 |
| Гипсовая стяжка | 0,05 | 1:3 | 0,20 |

Порядок работы

Перед началом работ необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и отслаивающихся частиц. Температура воздуха и самого основания в помещении, где происходит обработка, вплоть до полного высыхания должна быть в пределах от +5°C до +30°C. Грунтовку КНАУФ-Миттельгрунд необходимо разбавлять водой в соотношении, указанном в таблице. **В неразбавленном виде не наносить!** Разбавленный водой состав КНАУФ-

Миттельгрунд равномерно нанести при помощи валика, щетки, кисти или распылителя на обрабатываемую поверхность. Последующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводить только после ее высыхания (не ранее чем через 6 часов). При устройстве наливного пола КНАУФ-Трибон рекомендуется наносить грунтовку в два слоя. Первый слой с разбавлением водой 1:2, второй — 1:1. При этом второй слой наносится только после высыхания первого. Промежутки вре-

мени между окончанием высыхания грунтовки и началом последующих работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли. После нанесения КНАУФ-Миттельгрунд использованные инструменты и емкости сразу же промыть водой. Удаление высохшего состава КНАУФ-Миттельгрунд возможно только механическим путем. Не добавлять в грунтовку другие материалы, это приводит к значительному ухудшению ее свойств.

+7 (800) 770-76-67

info@knauf.ru

www.knauf.ru

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Сбытовые организации ООО «КНАУФ ГИПС»

| МОСКОВСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. Красноярск) | СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. Санкт-Петербург) | ЮГО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. Новокузнецк) | ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. Краснодар) | КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД (г. Казань) | УРАЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. Челябинск) | ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УРАЛЬСКОЙ СД (г. Пермь) | ВОСТОЧНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. Иркутск) | НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ СД (г. Новосибирск) | ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ СД (г. Хабаровск) |
|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| +7 (495) 937-95-95 infomarket@knauf.ru | +7 (812) 718-81-94 info-spb@knauf.ru | +7 (48762) 29-291 KMN-info@knauf.ru | +7 (861) 267-80-30 kuban@knauf.ru | +7 (843) 526-03-12 kazan@knauf.ru | +7 (351) 771-02-09 info74@knauf.ru | +7 (342) 220-65-39 perm@knauf.ru | +7 (3952) 290-032 info_irk@knauf.ru | +7 (383) 355-44-36 info54@knauf.ru | +7 (4212) 914-419 khabarovsk@knauf.ru |